


## ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provtdatum: <b>20100819</b>	Lab Provnr: <b>2005681</b>
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Flivik</b>	
Produkt: <b>Makadam 16/32 mm</b>	Provtagare: <b>AJ</b>	

Analysresultat:  
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar  
Produktionskontroll  
Torrsiktat

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,8	9,3	49,2	97,5	100,0	100,0	100,0

Underskrift: \_\_\_\_\_