


ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Prov.t datum: 20130521	Lab Provnr: 2006956
Objekt:	Märkning: Nivå 4	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 32/63 mm	Provtagare: SJ	

Analysresultat:
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
Produktionskontroll
Torrstakat
Laborant MR

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,5	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,4	3,4	18,0	63,0	97,2	100,0

Underskrift: _____