




ANALYS AV STENMATERIAL

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Entreprenör: | Provt.datum: 20210901 | Lab Provnr: 2011012 |
| Objekt: | Märkning: | |
| Leverantör: | Provtagn.plats: Brånahult | |
| Produkt: Makadam 16/32 mm | Provtagare: PA | Laborant: AJ |

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,063 mm | 0,125 mm | 0,25 mm | 0,5 mm | 1,0 mm | 2,0 mm | 4,0 mm | 5,6 mm | 8,0 mm | 11,2 mm | 16,0 mm | 22,4 mm | 31,5 mm | 45,0 mm | 63,0 mm | 90,0 mm |
| 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 11,3 | 71,5 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Underskrift: _____