




## ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Provt.datum: <b>20210823</b>	Lab Provnr: <b>2010994</b>
Objekt:	Märkning: <b>innan VSI Brånahult</b>	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Flivik</b>	
Produkt: <b>Stenmjöl 0/5 mm</b>	Provtagare: <b>PA</b>	Laborant: <b>PA</b>

**Analysresultat:**  
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



**Noteringar**  
 Produktionskontroll  
 Tvättsiktat

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
6,7	11,2	17,2	26,4	39,3	58,8	87,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: \_\_\_\_\_