




ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Prov.t.datum: 20190605	Lab Provnr: 2009836
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: Flivik	
Produkt: Makadam 16/32 mm	Provtagare: SJ	

Analysresultat:
 SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar
 Produktionskontroll
 Torrsiktat
 Laborant NK

Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,6	1,0	1,2	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	2,7	12,4	74,9	99,1	100,0	100,0	100,0

Underskrift: Natalie Karlsson