


## ANALYS AV STENMATERIAL

Entreprenör:	Prov.t datum: <b>20130327</b>	Lab Provnr: <b>2006883</b>
Objekt:	Märkning:	
Leverantör:	Provtagn.plats: <b>Flivik</b>	
Produkt: <b>Makadam 8/16 mm</b>	Provtagare: <b>SJ</b>	

Analysresultat:  
SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning



Noteringar  
Produktionskontroll  
Torrstakat  
Laborant MR

**Passerande mängd vikt-% vid sikt mm**

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm	45,0 mm	63,0 mm	90,0 mm
0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	2,1	32,5	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Underskrift: \_\_\_\_\_